



VITRIFICATEUR PARQUET

RESPECTE LA TEINTE NATURELLE DU BOIS

NE GLISSE PAS – PROTECTION DURABLE

Le **Vitrificateur parquet** a été spécialement mis au point pour mettre en valeur tous supports bois et faciliter l'application sur ce matériau noble.

Composition :

Le **Vitrificateur Parquet** contient entre autres de l'eau (68-72%), des acides gras d'huile de soja (6-7%), de la cire modifiée (0,5-1%), bentone (<0,3%).

Destination et Présentation :

Le **Vitrificateur Parquet** protège et embellit les parquets, planchers et escaliers.

Le **Vitrificateur Parquet** est idéal pour tous travaux de vitrification sur parquets neufs ou anciens convenablement préparés.

Sa résistance à l'abrasion et aux passages répétés permet au **Vitrificateur Parquet** d'être utilisé sur tous les sols à l'exception des sols en stratifiés ou thermoplastique.

Préparation des supports :

Le **Vitrificateur Parquet** s'applique sur :

- Bois propres, secs et sans traces de vieilles finitions (préparation par ponçage) ou de résines (dégraisser les bois exotiques ou résineux, si nécessaire).
- Ponçage à « blanc » (bois mis à nu par ponçage mécanique), suivi d'un polissage (papier abrasif fin).
- Dépoussiérer soigneusement.

Mode d'emploi :

- ★ Prêt à l'emploi. Bien agiter avant emploi. Ne pas diluer
- ★ Appliquer le **Vitrificateur Parquet** au spalter (brosse large) ou au rouleau (spécial vitrification) en 3 couches bien garnies ou 2 couches sur 1 couche de **Primaire Transparent Arbre de Noé®** (recommandé sur parquets anciennement cirés, encaustiqués ou huilés reponcés).
- ★ Poncer légèrement et dépoussiérer entre les couches (ne pas dépasser 48 heures entre 2 couches).

Le **Vitrificateur Parquet** durcit vite et permet une utilisation des locaux dans les 24 heures après la dernière couche (prendre quelques précautions les premiers jours).

Entretien courant :

- Dépoussiérage (balai, aspirateur), de temps à autre serpillière humide (détergent neutre, matériel bien essoré).

Rénovation :

- Dépolir soigneusement l'ancien vitrificateur (papier abrasif fin).
Dépoussiérer et appliquer 1 ou 2 couches de **Vitrificateur Parquet**.

Aspects :

Incolore Satiné, Incolore Mat,

Caractéristiques techniques :

Matériel : Spalter (Brosse Large), Rouleau

Nettoyage : Eau

Séchage entre 2 couches : 2 h environs à 20°C.

Rendement : 10m²/L par couche.

Valeur Limite Européenne de Concentration en Composés Organiques

Volatils pour ce produit (cat. A/i) : 140g/l.

Ce produit contient max 50g/l de C.O.V.

Recommandations :

- Stocker à l'abri du gel
- Ne pas appliquer en-dessous de 12°C
- Utiliser seulement dans des lieux bien ventilés
- Conserver hors de la portée des enfants

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

La Nature est fragile, protégeons-la :

- Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer.
- Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après usage.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Déposer le contenant vide à la déchetterie.

Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.l-arbre-de-noe.fr).



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.



Mis au point et fabriqué en France
ZI Chemin des Anguillaires 31410 NOE - France
Tél : +33 (0)5.61.98.40.89
www.l-arbre-de-noe.fr